

FAG Wälzlagerfett Arcanol MULTI3

Anwendungen: Standardfett für Lager ØD > 62mm; Stand. Fett SF2

Merkmale	Einheit	Wert	Prüfung nach
Kennzeichnung:		KP3K-30	DIN 51825
Dichte:	[kg/dm ³]	ca. 0,9	
Erfüllte Spezifikationen:			
Dickungsmittel:		Lithium	
Grundöltyp:		Mineralöl	
Gebrauchs-Temperaturbereich:	[°C]	-30 bis 120	DIN 51825
Dauergrenztemperatur:	[°C]	75	
Grundöl-Viskosität bei 40 °C:	[mm ² /s]	≥ ISO VG 68	DIN 51562 - 1
Walkpenetration:	[0,1 mm]	220-260	DIN ISO 2137
Tropfpunkt:	[°C]	≥ 180	DIN ISO 2176
Verhalten gegenüber Wasser:	Bew.-Stufe	≤ 1-90	DIN 51807 - 1
Korrosionsschutz (Emcor):	[Korr.Grad]	0/0	DIN 51802
1% NaCl:	[Korr.Grad]	≤ 1/1	
Kupferkorrosion nach 24 h/120 °C:	[Korr.Grad]	≤ 2	DIN 51811
FE8-Prüfläufe Wälzkörperverschleiß 536050MP - 7,5/80-80	[mg]	Laufzeit 500h ohne Ausfall vWk50 ≤ 35mg	DIN 51819
FE9-Prüfläufe Fettgebrauchsdauer A/1500/6000-130	[h] [h]	F50 ≥ 100 h kein Ausfall < 80h	DIN 51821-02
Einsatzbereich:	Einheit	Kugellager Zylinderrollenlager	andere Rollenlager*)
Drehzahlgrenze n*dm	[mm/min]	500.000	250.000

*) nicht für Axialzylinderrollen- und Axialpendelrollenlager

Diese Kopie wird bei Änderungen nicht berücksichtigt.

Die Angaben entsprechen dem Stand der Kenntnisse bei Drucklegung und beziehen sich auf das jeweilige Prüfverfahren. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen werden nur nach Kenntnis der konkreten Einsatzfälle und Einsatzbedingungen und durch ausdrückliche Erklärung unsererseits übernommen.

Stand: 15.01.2008